



181000110294



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



检测报告

Test Report

检测号 (2020)SJZGH-WT0374

样品名称 跑道胶水色浆混合料
Sample

委托单位 江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司
Client

受检单位
Customer

报告日期 二〇二〇年六月十九日
Report Date

中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室
Sports Surface Testing Laboratory of Chinese Athletic Association



江苏省产品质量监督检验研究院

Jiangsu Product Quality Testing & Inspection Institute

中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室
(江苏省产品质量监督检验研究院)

检 测 报 告

(2020)SJZGH-WT0374

共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample	跑道胶水色浆混合料	规格型号 Model	—
生产日期\批号 Producing Date\Batch No.	—\—	商 标 Brand	—
委托单位\地址\电话\邮编 Client \Add\Tel\PC	江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司\—\13961117540\—		
生产单位\地址\电话\邮编 Manufacture Unit\Add\Tel\PC	—\—\—\—		
受检单位\地址\电话\邮编 Customer\Add\Tel\PC	—\—\—\—		
检测类别 Test Category	委托检验	样品接收日期 Date Received	2020-06-11
样品数量 Sample Number	500ml	样品编号 Sample No.	(2020)SJZGH-WT0374
样品等级 Grade	—	样品状态 Sample Description	符合检测要求
检测日期 Test Date	2020-06-12~2020-06-15	检测地点 Test Site	本机构光华东街
样品特征 Sample Character	样品特征见检测报告附图附照专用表		
检测依据 Test Standard(s)	GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》		
检测结论 Test Conclusion	经检测，样品所检项目符合GB 36246-2018标准规定的要求。		
备 注 Note	A:B=2:1。工程名称：江苏省华罗庚中学滨湖校区运动场地采购及安装工程 建设单位：江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司 施工单位：南京登泰实业有限公司 监理单位：常州凯联工程监理有限公司 见证人：吕辉 见证号：0151638 生产单位：江苏中业登泰新材料科技有限公司（上述信息由委托方提供，信息的真实性由委托方负责）。		

签发日期 2020年6月19日



审批：王燕
Approval

王燕

校核：马帅
Proofreader

马帅

主检：方文俊
Major tester

方文俊

职务：总工程师
Position

中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室
(江苏省产品质量监督检验研究院)
检 测 结 果

Test Results

No. (2020)SJZGH-WT0374

共 3 页 第 2 页

序号 No.	检测项目 Test Item	单位 Unit	技 术 要 求 Technical Specifications	检测结果 Test Results	单项评价 Monomial Evaluation
1	3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和	g/kg	≤1.0	未检出	合格
2	3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和	g/kg	≤1.0	未检出	合格
3	短链氯化石蜡(C ₁₀ -C ₁₃)	g/kg	≤1.5	未检出	合格
4	游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和	g/kg	≤10	未检出	合格
5	挥发性有机化合物	g/L	≤50	5	合格
6	游离甲醛	g/kg	≤0.50	未检出	合格
7	苯	g/kg	≤0.05	未检出	合格
8	甲苯、二甲苯和乙苯总和	g/kg	≤1.0	0.9	合格
9	可溶性铅	mg/kg	≤50	6	合格
10	可溶性镉	mg/kg	≤10	未检出	合格
11	可溶性铬	mg/kg	≤10	未检出	合格
12	可溶性汞	mg/kg	≤2	未检出	合格
备注	游离甲醛检出限: 0.05g/kg; 苯检出限: 0.02g/kg; 邻苯二甲酸酯类化合物检出限: DBP、BBP、DEHP、DNOP: 0.01g/kg; DINP、DIDP: 0.05g/kg; 短链氯化石蜡检出限: 0.1g/kg; 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和检出限: 0.1g/kg; 可溶性镉检出限: 1mg/kg; 可溶性铬检出限: 1mg/kg; 可溶性汞检出限: 0.2mg/kg。				

以 下 空 白

中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室
(江苏省产品质量监督检验研究院)
检测报告附图附照专用表

No. (2020)SJZGH-WT0374

共 3 页 第 3 页



图一

以下空白